

DESCRIZIONE GENERALE : Rete in fibra di vetro apprettata per rinforzi.

DATI IDENTIFICATIVI DELL'ARTICOLO

<p>N. FILI SP 04/02/10 Rev. 01 (UNI EN 1049-2)</p>	Senso ordito	50 ± 1 filo al dm (Giro Inglese)
	Senso trama	20 ± 1 filo al dm
<p>LARGHEZZA MAGLIA SP 04/02/11 Rev. 01</p>	Interasse di ogni filo	ca. 4 x 5 mm
<p>PESO SP 04/02/12 Rev. 02 (ISO 3374)</p>	Rete greggia	75 g/m ² ± 5%
	Rete apprettata	90 g/m ² ± 5%

DATI INDICATIVI DELL'ARTICOLO

IMPIEGO PREVALENTE	Armatura di malte a rasare.		
COMPOSIZIONE	Fibra di vetro		ca. 84%
	Appretto antialcalino		ca. 16%
RESISTENZA ALLA TRAZIONE DELLA RETE APPRETTATA		Carico di Rottura	Allungamento
SP 04/02/13 Rev. 01 (ISO 4606)	ordito	Valore medio 1.450 N/5 cm	4,5 % ± 1
	trama	Valore medio 1.550 N/5 cm	4,5 % ± 1

* Le SP (Specifiche) rappresentano la versione interna delle norme nazionali indicate tra parentesi, dalle quali differiscono solo per adattamenti operativi ininfluenti sui risultati e indotti dalla specificità del prodotto.

Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali.

Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo.

Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.